



# PRODUCTBLAD

## PRO-ONE LOODVRIJE MENIE

### OMSCHRIJVING

Een sneldrogende menie voor binnen en buiten.

### BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN:

- Goede vloeïing en vulling
- Uitstekende hechting
- Snelle stapelbaarheid
- Bestand tegen reinigingen onder hoge druk en agressieve reinigingsmiddelen

### TOEPASSINGEN

Uitstekend geschikt voor het gronden van staal, hout, hardboard en MDF.

### PRODUCTINFORMATIE

Bindmiddel	Oplosmiddelhoudende PU gemodificeerde alkydhars
Dichtheid	1,2 kg per liter
Theoretisch rendement	Ca. 10-12 m <sup>2</sup> per liter bij 75 µm natte laagdikte.
Gewicht vaste stof	70%
Glansgraad	Mat
Houdbaarheid	Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking. Koel, droog en vorstvrij bewaren.

### VERWERKINGSGEGEVENS

Verwerking	Airless, spuitdruk 80-100 bar, spuitopening 0,011-0,015 inch, verf temperatuur min. 5°C, kwast, roller.
Droging bij 20°C	Na ca. 30 minuten stofdroog. Na ca. 2-4 uur overschilderbaar.
Verwerkingscondities	Temperatuur tijdens applicatie: min. 10°C en max. 35°C, temperatuur tijdens droging: min. 10°C en max. 35°C.
Verdunning	Terpentine

### LEVERING

Verpakking	0,75 liter en 2,5 liter
Kleur	Oranje

### SYSTEMEN

Voorbehandeling	Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Eventueel ontvetten met thinner of wasbenzine. Gladde ondergronden opschuren.
-----------------	--

### VEILIGHEIDSGEGEVENS

Zie productveiligheidsbladen.

### Disclaimer

Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van ProOne. Het document (en de daarin vervatte vinding(en)) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ProOne worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden verveelvoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. ProOne is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. ProOne behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. ProOne is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings) voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

