PRODUCTBLAD
ProOne Universele Elastische Afdichtpasta

Laatste herziening: 21-10-2022

Productomschrijving
Hoogwaardige dispersiegebaseerde, in vloeibare vorm aangebracht en waterdicht membraan voor gebruik onder keramisch tegelwerk in binnensituaties in combinatie met een D2 of C2 lijm conform NEN-EN 12004-1:2017.

Voordelen
– Op acrylaatbasis
– Geschikt voor wand en vloer

Toepassing
De ProOne universele Afdichtpasta is geschikt voor het afdichten van wanden en vloeren, in- en uitwendige hoeken, rondom leidingen, afvoerputten en afvoerdrains in badkamers. Ook geschikt om vloeren in badkamers te voorzien van een gesloten waterdichte laag. Te gebruiken in combinatie met ProOne Afdichtband. Geschikt voor het gebruik op cement- en gipsgebonden ondergronden, plaatmaterialen in binnensituaties.

Geschikt voor vrijwel alle wanden welke schoon, stof- en vetvrij, vlak en droog zijn. Vochtabsorberende ondergronden voorstrijken met ProOne Voorstrijk Zuigende Ondergrond. Raadpleeg vooraf altijd ons technische productinformatieblad.

Gebruiksinstructies
De ProOne Afdichtpasta aanbrengen met een kwast in de in- en uitwendige hoeken en hierna het afdichtband vlak in de verse afdichtpasta plaatsen. Hierna nog een royale laag afdichtpasta over het band aanbrengen. Ook rondom leidingen, afvoerputten en afvoerdrains een laag afdichtpasta aanbrengen. Op gipsachtige wanden de afdichtpasta in het douchegedeelte met een roller aanbrengen zodat een volledig gesloten waterdichte laag ontstaat.

Verwerkingstemperatuur
Van 5 tot 25 °C (temperatuur voor zowel omgeving als ondergrond).

Samenstelling
Kant en klare afdichtpasta op acrylaatbasis. Droogtijd minimaal 12 uur. Gereedschap en handen reinigen met warm water.

Voorzorgsmaatregelen
Gedurende de werkzaamheden uw huid en ogen beschermen. Bij contact met de ogen, met veel water uitspoelen en eventueel een arts raadplegen.
Bevat methylchloroisothiazolinone en methylisothiazolinone (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

Verbruik
Als kimafdichting in combinatie met:
– Afdichtband: 50-350 g/m.
– Als voorstrijkmiddel: 250-350 g/m².

Houdbaarheid
Vorstvrij opslaan en vervoeren. Beschermen tegen temperaturen > 35 °C.

Aanvullende informatie

Initiële hechtsterkte	≥ 0,5 N/mm²
Hechtsterkte na waterbelasting	≥ 0,5 N/mm²
Warmtebelasting	≥ 0,5 N/mm²
Hechtsterkte na waterbelasting en vorst dooi cycli	≥ 0,5 N/mm²
Hechtsterkte na contact met kalkwater	≥ 0,5 N/mm²
Waterdoorlaatbaarheid	Geen penetratie
Scheuroverbruggend vermogen onder normale omstandigheden	0,75 mm
Materiaal gedrag bij brand	Klasse E
Vrijkomende gevaarlijke bestanddelen, zie veiligheids-informatieblad.	

Gezondheid & Veiligheid
Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via onze websites.

Waarborg & Garantie
ProOne garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

Disclaimer
De informatie in dit document, heeft tot doel onze klanten te informeren. De informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn en mag niet beschouwd worden als een garantie of kwaliteitsspecificatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van (zet)fouten en onvolledigheden. Met dit document komen vorige versies te vervallen.

ProOne
088 633 7202
info@pro-one.nl
www.pro-one.eu

Rev_01_04_2023