

# PRODUCTBLAD

## ProOne Acryl Extérieur

Hoogwaardige acrylaatkit voor binnen en buiten

Laatste herziening: 01-05-2023

### Productomschrijving

ProOne Acryl Extérieur is een hoogwaardige acrylaatkit die na het aanbrengen snel regenbestendig is. Na het aanbrengen vormt het product een plasto-elastisch rubber door verdamping van het water uit de kit.

### Voordelen

- Snel regenbestendig na aanbrengen
- Voor interieur en exterieur gebruik
- Hoge rek bij breuk en hoge toelaatbare vervorming
- Overschilderbaar met de meeste watergedragen en synthetische verven
- Hecht perfect zonder primer op de meeste, zelfs licht vochtige ondergronden
- Vrijwel reukloos
- Gemakkelijk aan te brengen/te reinigen
- Niet corrosief t.o.v. metalen
- Uitstekende verwerkingseigenschappen

### Applicaties

ProOne Acryl Extérieur is speciaal ontwikkeld voor het afdichten van aansluitvoegen tussen vensterbanken, trappen, plafonds, wanden, metaaldelen, plinten, gasbetonplaten, gipsplaten, kalkzandsteen, houten en metalen kozijnen, beton en metselwerk. Voor interieur en exterieur gebruik. Omdat de afdichtingskit na aanbrengen snel regenbestendig is, zijn er minder beperkingen in verband met de weersomstandigheden.

### Gebruiksaanwijzing

Een voeg met de juiste dimensies is in staat om bewegingen op te nemen van aangrenzende bouwmaterialen. De voegdiepte moet altijd in de juiste verhouding zijn met de voegbreedte. Algemene regel is dat de verhouding voegdiepte:voegbreedte tot een voegbreedte van 10 mm 1:1 is, met een minimum van 5 mm breedte en diepte. Voor voegen breder dan 10 mm is de voegdiepte de voegbreedte gedeeld door 3 plus 6 mm.

### Technische Datasheet

|                                        |                   |                           |
|----------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| 100 % Modulus                          | DIN 53504 S2      | 0,10 N/mm <sup>2</sup>    |
| Applicatietemperatuur                  |                   | +5°C tot +40°C            |
| Basis                                  |                   | Acrylic dispersion        |
| Bewegingsopname                        |                   | 12,5%                     |
| Dichtheid                              |                   | 1,57 g/ml                 |
| Extrusiewaarde                         | @ Ø 3 mm/4 bar    | 500 g/min                 |
| Huidvorming                            | DBTM 16           | 10 minuten @ +23°C/50% RH |
| Rek bij breuk                          | DIN 53505/ISO 868 | 500%                      |
| Shore A Hardheid                       | DIN 53505         | 10                        |
| Temperatuurbestendigheid               |                   | -20°C tot +75°C           |
| Treksterkte                            | DIN 53504         | 0,10 N/mm <sup>2</sup>    |
| Uithardingstijd                        | @ +23°C/50% RH    | 2 mm/24 uur               |
| Vorstbestendigheid gedurende transport |                   | tot -15°C                 |
| Weerstand tegen vloeit                 | ISO 7390          | < 2 mm                    |

Deze waarden zijn typische eigenschappen

### Beperkingen

- Niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden
- Hoewel het product snel regenbestendig, zal het niet bestand zijn tegen zware slagregen en hagel tijdens de huidvorming

### Oppervlaktevoorbereiding en -afwerking

Aanbrengtemperatuur: +5°C tot +40°C (geldt voor omgeving en ondergronden). Ondergronden dienen schoon, droog, vet- en stofvrij en draagkrachtig te zijn. Hechtvlakken ontdoen van loszittende bestanddelen, zuigende ondergronden hoeven niet volkomen droog te zijn. Zeer poreuze ondergronden zoals: gips, (gas)- beton, (kalkzand)steen enz. voorstrijken met een mengsel van 1 deel ProOne Acryl Extérieur en 2 delen water. Ondergronden vooraf altijd testen op hechting. Glad afwerkbaar met water.

## Overschilderbaarheid

ProOne Acryl Extérieur is het best overschilderbaar na volledige uitharding. Tijdens het doorharden zal het product krimpen, waardoor later eventueel scheur- en barstvorming kan ontstaan in de verflaag. Overschilderbaar met watergedragen en synthetische verf. Bij hooggepulde dispersieverven kan scheur- of barstvorming in de verf ontstaan. Geadviseerd wordt om vooraf de verdraagzaamheid met de verf te testen.

## Schoonmaken

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Handen kunnen worden gereinigd met Wipes en/of water en zeep.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

## Certificaten

|                                                                                   |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | EN 15651-1: F-EXT-INT 12.5P |
|  | Emicode EC1 Plus            |
|                                                                                   | A+ French VOC Regulation    |

## Gezondheid & Veiligheid

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via onze websites.

## Waarborg & Garantie

ProOne garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

## Disclaimer

De informatie in dit document, heeft tot doel onze klanten te informeren. De informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn en mag niet beschouwd worden als een garantie of kwaliteitsspecificatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van (zet)fouten en onvolledigheden. Met dit document komen vorige versies te vervallen.

Scan voor  
productpagina



**ProOne**  
088 633 72 02  
info@pro-one.nl  
www.pro-one.eu

Rev\_01\_05\_2023