

PRODUCTBLAD

ProOne Fix-O-Chem

2-componenten styreenvrije pasta voor chemische verankering

Laatste herziening: 01-05-2023



Productomschrijving

ProOne Fix-O-Chem is een twee-componenten chemisch anker op basis van styreenvrije polyesterharsen voor een snelle verankering van dynamisch belaste constructies, bouwelementen, technische apparatuur of steigers.

Voordelen

- Snelle verwerking, uitharding en zeer sterk eindresultaat
- Massieve en holle ondergronden
- 2-componenten in 1 koker
- Gebruiksklaar
- Spanningsvrije montage
- Voor draadeinden M8 tot M24
- Toepasbaar van -10°C tot +40°C

Applicaties

ProOne Fix-O-Chem is ontwikkeld voor het verankeren van draadeinden en schroeven in massieve en holle ondergronden als beton, cellenbeton, metselwerk en holle stenen. Als synthetisch reparatiecement voor beton.

Gebruiksaanwijzing

Boor de juiste boordiameter volgens tabel 1. Het is noodzakelijk om het boorgat grondig te reinigen met een pijpstaalborstel. Uitblazen met een pomp. Breng het homogene gemengde materiaal in het boorgat. Gebruik de eerste 10 cm van het materiaal na uitspuiten niet. Vul de opening voor 1/3 tot 1/2 met het homogene materiaal. Plaats het draadeind of bout door te drukken en met de klok mee draaien. Wacht tot materiaal volledig is uitgehard voordat verankeringsitems worden bevestigd.

Beperkingen

Niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden.

Oppervlaktevoorbereiding en -afwerking

Raappleeg het veiligheidsinformatieblad voordat u ProOne Fix-O-Chem gaat gebruiken. Ondergronden dienen schoon, droog en draagkrachtig te zijn. Voorafgaande de applicatie altijd een hechtproef uitvoeren.

Schoonmaken

Bekijk de ProOne productpagina via onderstaande qr-code voor de juiste reinigingsmethode. Vers materiaal en gereedschap kunnen worden gereinigd met behulp van cleaner. Uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd. Handen kunnen worden gereinigd met ProOne Cleaning Wipes.

Kleur

Grijs.

Verpakking

Koker.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Technische Datasheet

Applicatietemperatuur		-5°C tot +35°C
Basis		Styreenvrije onverzadigde polyesterharsen
Dichtheid		1,80 g/ml
Gebruik	SF	Vul opening 1/3 tot 1/2 met ProOne Fix-O-Chem
Temperatuur bestendigheid		-5°C tot +35°C
Uithardingstijd		20-360 minuten afhankelijk van temperatuur
Vorstbestendigheid gedurende transport		tot -15°C

Deze waarden zijn typische eigenschappen

Gezondheid & Veiligheid

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via onze websites.

Waarborg & Garantie

ProOne garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

Disclaimer

De informatie in dit document, heeft tot doel onze klanten te informeren. De informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn en mag niet beschouwd worden als een garantie of kwaliteitsspecificatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van (zet)fouten en onvolledigheden. Met dit document komen vorige versies te vervallen.

Scan voor
productpagina



ProOne

088 633 72 02

info@pro-one.nl

www.pro-one.eu

Rev_01_05_2023